



DR190A 抗汙防苔水性塗料

技術資料表

產品說明：

產品號碼	DR190A
基本原料	高耐候水性有機矽乳液
用途	增加塗料抗髒汙、防霉、防苔與防藻性能
外觀	乳膠狀分散體
顏色	透明偏乳白色
乾膜光澤	透明
酸鹼值(pH值)	7.5-9.5
黏度	65-85 KU
比重	1.0 ± 0.1 g/mL
不揮發物含量	36.0 ± 2%
指觸乾燥時間	2hr (25°C)
硬化乾燥時間	4hr (25°C)
乾漆膜厚度	25-50 μm (一道)
稀釋劑	蒸餾水
稀釋劑添加量	0-10%
儲存安定性	12個月
儲存溫度	5 °C以上
理論塗佈面積	14.4 m ² /Kg (25 μm) ; 54.6 m ² /Gal (25 μm)
包裝	4 Kg/桶
施作方式	刷塗、滾塗、噴塗
特點	1. 水性樹脂，沒有溶劑汙染與臭味且為單液型方便施工。 2. 表面光滑，有極佳的抗髒汙、抗紫外線、防黴、防苔與防藻的特性。 3. 乾燥後顏色均勻且無發黃或變色的傾向。

使用方法：

1. 依照施工方式不同，添加0-10%的水稀釋並且於使用前須充分攪拌均勻。
2. 與水混合完成後，請於3小時內使用完畢。
3. 更多詳細資料請參閱塗裝系統說明書，或請向本公司查詢。

注意事項：

1. 請勿在5°C以下，或相對溼度超過85%環境下施工。
2. 本產品係以純水稀釋，請勿任意加入不明液體，避免影響噴塗效果。
3. 使用後需將漆罐瓶以蓋子封好，未使用完需完全封閉儲存。
4. 請勿置於噴槍中超過2小時，以免造成阻塞。
5. 舊塗層施工前請表面清除乾淨，確保無油漬、污染、粉塵等，並試其附著性。